

QUY TRÌNH THI CÔNG

Sikaproof® Membrane

Màng chống thấm gốc bitum thi công lỏng độ đàn hồi cao



Dụng cụ



Thùng trộn



Rulo lông dài



Bay thép vuông



Cọ quét

Phương pháp trộn (Chỉ áp dụng cho lớp lót)



Cho lượng SikaProof® Membrane đã định lượng sẵn vào thùng trộn.



Thêm từ từ lượng nước (20-50% về trọng lượng của SikaProof® Membrane) vào thùng trộn



Trộn đều trong vòng 3 phút


Thi công




1
Làm nhám và vệ sinh sạch bề mặt cần chống thấm



2
Thi công lớp lót theo phương dọc bằng chổi, cọ quét hay Rulo.
Chờ cho lớp lót khô (~1 giờ)



3
Thi công lớp thứ hai (không pha nước) theo phương vuông góc với lớp thứ nhất
Chờ khô (~4 giờ).



4
Thi công lớp thứ ba (không pha nước) theo phương vuông góc với lớp thứ hai và chờ khô.
Có thể thi công 3-4 lớp.



5
Phủ lớp vữa SikaLatex® TH dày ~15-20 mm để bảo vệ.

Chú ý:

Mật độ tiêu thụ:

- Lớp lót: ~0.2- 0.3 kg/m²

- Lớp phủ: ~0.6 kg/m²/ lớp

Khoảng 2.0 kg/m² sẽ cho màng chống thấm có độ dày ~1.1mm sau khi khô

- Thời gian cho phép thi công ~30 phút ở 30°C.

BUILDING TRUST



HƯỚNG DẪN THI CÔNG SẢN PHẨM



Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý. Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

1800 599 950

vnm.sika.com

sikavietnam@vn.sika.com

Version: 04-2021

Sika Limited (Vietnam)

Head Office

HCMC Branch

Hà Nội Branch

Đà Nẵng Branch

Bắc Ninh Branch

Nhon Trạch 1 Industrial Zone, Đồng Nai

60 Nguyễn Đình Chiểu, Dist.1, HCMC

57 Quang Trung, Hai Bà Trưng Dist., Hà Nội

Lot A2.1, 30/4 Street, Hải Châu Dist., Đà Nẵng

No3, Road 9, VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh

Tel: +84 251 3560 700

Tel: +84 28 3911 5550

Tel: +84 24 3857 2934

Tel: +84 236 3873 351

Tel: +84 222 3764 125

Fax: +84 251 3560 699

Fax: +84 28 3911 5551

Fax: +84 24 3857 2936

Fax: +84 236 3873 353

Fax: +84 222 3764 126

